



# AmphiCryl

Peinture murale dispersion universelle, de haute qualité, pour l'intérieur et l'extérieur avec protection (couverte).



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Peinture murale voor une peinture universelle de haute qualité sur presque tous les supports. Application rationnelle - dans la plupart des cas, une seule couche suffit.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ application facile et souple</li> <li>■ respectueux de l'environnement, faible odeur</li> <li>■ diluable à l'eau</li> <li>■ rendement élevé</li> <li>■ perméable à la vapeur d'eau</li> <li>■ sans éclaboussures</li> <li>■ Une peinture à l'extérieur avec protection (couverte)</li> <li>■ abrasion humide, classe 2</li> <li>■ pouvoir couvrant, classe 2 avec une consommation de 130 ml/m<sup>2</sup> ou 8 m<sup>2</sup>/l</li> </ul>
Matériau de base	Dispersion de résine synthétique
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standard et ColorExpress</b></li> <li>10 litres</li> </ul>
Teintes	<p>Blanc.</p> <p>AmphiCryl peut être teinté avec les pâtes Amphibolin ou CaparolColor.</p> <p>Pour éviter des différences de teinte, mélanger la quantité nécessaire totale en une fois.</p> <p>AmphiCryl peut être teinté en bas 1 (blanc) et 3 avec le système ColorExpress dans les couleurs du nuancier 3D et de beaucoup d'autres nuanciers.</p> <p>Après séchage des teintes foncées, AmphiCryl peut démontrer une couche hétérogène. Appliquer une couche d'Amphibolin si nécessaire.</p> <p>Des teintes brillantes et intensives, par exemple le jaune, l'orange, le rouge etc. ont un pouvoir couvrant faible. Pour cette raison, il est conseillé d'appliquer une couleur pastel comparable, couvrante, basée sur le blanc comme couche de fond. Une deuxième couche de finition peut être nécessaire.</p>
Degré de brillance	Mat satiné
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel.
Données techniques	<p><b>Selon DIN EN 13 300:</b></p> <p>Dans le cas d'une teinte spéciale, les données techniques peuvent varier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulométrie maximale: &lt; 100 µm</li> <li>■ Densité: env. 1,5 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>



## Application

Supports appropriés  
Préparation du support

Le support doit être propre, sec et exempt de parties qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence.

### A L'INTERIEUR

#### Enduits minéraux

Peindre les couches d'enduit adhérentes, normalement absorbantes sans préparation. Imprégner les couches d'enduit poreuses, sablantes ou absorbantes avec OptiGrund ELF of.

#### Enduits de plâtre et enduits projetés

Imprégner avec Capaprim decor. Poncer d'éventuelles laitances. Dépoussiérer la surface et imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

#### Placoplâtres

Imprégner les panneaux absorbants avec OptiGrund ELF. Appliquer une couche d'impression avec Capaprim Decor sur des panneaux lisses, denses.

#### Panneaux de plâtre enrobés de carton

Poncer d'éventuelles bravures. Dépoussiérer la surface. Imprégner les réparations de plâtre molles avec Caparol-Tiefgrund TB. Imprégner avec Capaprim Decor . Imprégner les panneaux avec composants solubles dans l'eau qui se décolorent avec Aqua Inn n°1.

#### Beton

Enlever d'éventuels restes de produits de décoffrage.

#### Béton cellulaire

Imprégner avec Capaplex, dilué à l'eau dans la proportion 1 : 3.

#### Couches bien ahérentes

Peindre les surfaces mates, modérément absorbantes sans impression. Poncer les surfaces et couches de laque brillantes, nettoyer et imprégner avec CapaSil Primer.

#### Couches mal adhérentes

Enlever complètement. Appliquer une couche d'impression avec Capaprim Decor sur les surfaces lisses, faiblement absorbantes. Imprégner les supports poreux, sablants et/ou absorbants avec OptiGrund ELF. Enlever mécaniquement les couches de peinture minérale mal adhérentes et dépoussiérer la surface. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

#### Brique en terre cuite ou silicocalcaire

Imprégner les surfaces poudreuses, sableuses, fort absorbantes avec Dupa-grund. Peindre sans préparation.  
Enlever complètement les détrempe. Impregner avec Caparol-Tiefgrund TB.

#### Papier ingrains, papier-peint à relief ou décoratif, sans peinture

Peindre sans préparation.

#### Papier-peint mal adhérent

Enlever complètement et éliminer les résidus de maculature et de colle. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

#### Surfaces atteintes de nicotine, de suie, de graisse ou d'eau

Nettoyer la surface à l'eau après addition d'un nettoyant usuel. Imprégner avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces fort polluées avec IsoDeck Ultra.

#### Petites réfections

Après une préparation adéquate, réparer les petits défauts avec Caparol Akkordspachtel, selon les prescriptions. Imprégner de nouveau si nécessaire.

## EXTERIEUR (peinture avec protection)

### Enduits minéraux

Laisser sécher les nouveaux enduits pendant 2 à 4 semaines. Laisser bien sécher et durcir les réparations. Sur enduits rugueux poreux, absorbants, légèrement sablants, appliquer une couche de fond avec OptiGrund ELF. Imprégner les enduits fort absorbants avec Dupa-grund.

### Peintures dispersion bien adherentes

Dépolir les surfaces brillantes. Nettoyer à l'eau sous haute pression les peintures dispersion souillées ou écaillées. Imprégner avec Capagrund Universal.

### Peintures dispersion mal adherentes

Enlever complètement, p.ex. mécaniquement ou par décapage avec un décapant et nettoyer à l'eau sous haute pression. Laisser bien sécher le support. Appliquer une couche d'impression avec Capagrund Universal sur le support faiblement absorbant ou lisse. Imprégner les surfaces sablantes, fort absorbantes avec Dupa-grund.

### Brique de terre cuite

Uniquement utilisables sont les briques non gélives et sans défauts cachés. La maçonnerie et le jointoiement doivent être secs, sans fissures et sans efflorescences salines. Appliquer une couche d'impression avec Capagrund Universal. Si des taches brunes apparaissent après l'application de la première couche de peinture pigmentée, la couche de finition doit alors être réalisée avec la peinture en milieu solvant Duparol.

### Efflorescences salines

Enlever les efflorescences salines par broissage sec. Appliquer une couche de fond avec Dupa-grund. L'application d'une peinture sur des supports présentant des efflorescences salines n'offre aucune garantie.

### Réfections

Réparer les petites imperfections dans le support avec Caparol Fassaden-Feinspachtel. Réparer les trous plus grands jusqu'à 20 mm de préférence avec Histolith-Renovierspachtel.

Méthode d'application

Appliquer à la brosse, ou rouleau ou par projection.

A l'airless

angle 40-50°

gicleur 0,019-0,021"

pression 150-180 bar

Nettoyer les outils immédiatement après l'usage.

Système de couches

En cas d'application à l'intérieur, une seule couche épaisse, uniforme et non-diluée d'AmphiCryl suffit dans la plupart des cas.

En cas d'application à l'extérieur, appliquer deux couches d'AmphiCryl.

Sur un support contrasté et fort ou irrégulièrement absorbant, une couche de fond, diluée avec 5 % d'eau au maximum, peut être nécessaire.

Consommation

Env. 150 ml/m<sup>2</sup> par couche sur un support lisse. Utiliser plus de produit sur un support rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Conditions d'emploi

5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support durant l'application et le séchage.

Séchage/Temps de séchage

A 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air hors poussière et recouvrable après env. 4 – 6 heures. Complètement sec et résistant après env. 3 jours.

Des températures plus basses et un taux d'humidité relative de l'air plus élevé prolongent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après l'usage ou durant un pause plus long.

Remarque

Pour éviter des reprises sur de grandes surfaces, engager suffisamment de personnel et travailler mouillé dans mouillé sans pauses.

Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales constamment mouillées. Bien aérer. Utiliser dans les pièces sensibles le produit sans aromates AmphiSilan-Putzfestiger (odeur faible).

En cas de teintes fonçées les charges mécaniques (grattes) peuvent mener à des traits plus clairs. Ceci se passe avec toutes les peintures mates et disparaît par l'humidité, p.e. la pluie.

En cas de supports lisses, frais ou à un séchage lent de la couche de peinture à cause des intempéries, à cause d'humidité (pluie, rosé, brouillard) certains additifs de la peinture peuvent surfacer sous forme de traces jaunâtre, transparentes, légèrement brillantes/collantes. Ces traces sont diluables à l'eau et disparaîtront avec assez d'eau, donc après quelques pluies violentes. La qualité de la peinture n'en souffre pas. S'il faut encore une couche, laver les traces avec beaucoup d'eau et appliquer une couche de fond avec CapaGrund Universal. En cas d'application et séchage normal, ces traces n'existent pas.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

**Phrases R et S selon directive EU**

Phrases R ne s'appliquent pas.  
 S 2: Conserver hors de portée des enfants.  
 S 23: Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol.  
 S 26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
 S 57: Prenez des mesures appropriées pour éviter la distribution dans l'environnement.

**Transport:** Ne s'applique pas.

**Etiquetage**

Phrases R ne s'appliquent pas  
 Phrases S 2-23-26-57

Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)

**VIB NL:** 23 juin 2004

Elimination des déchets

Laisser sécher les résidus de peinture et utiliser les canaux appropriés de recyclage.

Valeur limite UE de COV

La valeur limite de ce produit (cat. A/a) est de 30 g/l (2010) au maximum. Ce produit contient < 1 g/l COV.

Code produit peintures et laques

M-DF01

Déclaration du contenu

Contenu:résine de polyvinylacétate, dioxyde de titane, silicate, eau, additifs et conservateurs.

Centre Service Clients

DAW Belgium  
 Koeltorenlaan 2  
 3550 Heusden-Zolder  
 Belgium

Tel: +32 11 60 56 30  
 Fax: +32 11 52 56 07  
 E-mail: info@caparol.be

**Information technique - Edition: 07-2014**

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.  
 A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).