



CapaTex Decor NEW

Peinture murale mate pour des supports fort sollicités à l'intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Pour des surfaces lisses, faciles à nettoyer. CapaTex Decor permet de créer une couche de peinture mate, résistante au frottement, avec laquelle la structure du support reste visible. CapaTex Decor est un produit sans émissions, sans solvants qu'on peut utiliser dans des logements et des bureaux sensibles. Très intéressant pour accentuer la structure du papier ingrain, du papier peint à relief et du treillis de fibres de verre Capaver-Glasgewebe.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ diluable à l'eau ■ respectueux de l'environnement, faible odeur ■ sans émissions, sans solvants ■ haut degré de blancheur ■ perméable à la vapeur d'eau ■ facile à appliquer
Matériau de base	Latex synthétique
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard et ColorExpress: 2½, 5 et 10 litres
Teintes	<p>Blanc.</p> <p>Peut être teinté avec la machine ColorExpress dans les teintes de beaucoup de nuanciers. CapaTex Decor peut être teinté avec Alpinacolor, AVA ou Amphibolin.</p> <p>Si vous teintez le produit vous-mêmes, vous devez mélanger la quantité totale nécessaire en une fois afin d'éviter des différences de couleur. Si vous achetez 100 litres ou plus dans la même couleur en une commande, le produit peut aussi être teinté à l'usine. Si le CapaTex Decor est teinté, le produit peut contenir de petites quantités de solvants.</p> <p>Le pouvoir couvrant des teintes brillantes, intenses, comme par exemple le jaune, l'orange, le rouge, etc. est moins fort. Pour cette raison, il est conseillé d'appliquer, avant l'application de ces teintes, une couche couvrante dans une teinte pastel comparable en base blanche. Une deuxième couche de finition pourrait être nécessaire.</p>
Degré de brillance	Mat, ASTM 85° - 5 à 10%
Stockage	Au frais mais à l'abri du gel.
Données techniques	Teneur en substance solide 61%



Selon DIN EN 13 300:

- Abrasion humide: Classe 2, résistant au frottement selon DIN 13300
- Rapport de contraste: Classe 2, à une consommation de 8 m²/l ou 125 ml/m²
- Granulométrie maximale: Fin (< 100 µm)
- Densité: 1.5 g/cm³

Application

Supports appropriés
Préparation du support

Le support doit être adhérent, propre, sec et exempt de parties qui diminuent l'adhérence.

Couches d'enduit minérales

Peindre les couches d'enduit adhérentes, normalement absorbantes sans préparation. Imprégner les enduits poreux, sableux ou absorbants avec OptiGrund ELF.

Enduits de plâtre, enduits projetés

Imprégner avec CapaSil Primer. Poncer les laitances sur les enduits de plâtre. Dépoussiérer la surface et imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

Panneaux de plâtre

Imprégner les panneaux absorbants avec OptiGrund ELF ou Caparol-Tiefgrund TB. Imprégner les panneaux très étanches, lisses avec CapaPrim Decor.

Placoplâtres

Poncer les bavures. Dépoussiérer la surface. Imprégner les réparations de plâtre molles avec Caparol-Tiefgrund TB. Imprégner avec CapaPrim Decor. Imprégner les panneaux contenant des matières solubles dans l'eau avec IsoGrund Ultra.

Béton

Enlever d'éventuels restes de huile de décoffrage.

Béton cellulaire

Imprégner avec Capaplex, dilué à l'eau dans la proportion 1:3.

Briques (silico-calcaires)

Peindre sans préparation.

Couches bien adhérentes

Peindre immédiatement les couches mates, modérément absorbantes. Rendre rugueux les surfaces brillantes et les couches de laque. Appliquer une couche de fond avec Capacryl UniPrimer.

Couches mal adhérentes

Enlever les peintures et les laques dispersion non-adhérentes ou les enduits à base de résine synthétique. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor sur les surfaces faiblement absorbantes, lisses. Appliquer une couche de fond avec Caparol OptiGrund ELF sur des surfaces rugueuses-poreuses, friables ou absorbantes. Enlever mécaniquement les couches de peinture minérale non-adhérentes et dépoussiérer les surfaces. Appliquer une couche de fond Caparol-Tiefgrund TB.

Détrempes

Laver complètement. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Papier peint structuré ou en relief, non peint

Appliquer CapaPrim Decor.

Papier peint non adhérent

Enlever complètement. Laver la colle et l'ancien papier. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Surfaces avec moisissures

Nettoyer avec une préparation fongicide. Laisser sécher la surface et peindre avec IsoGrund Ultra ou Dupa-Inn.

Surfaces avec des taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse

Nettoyer la surface à l'eau après addition d'un produit d'entretien usuel. Imprégner avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces fort polluées avec IsoDeck ou IsoDeck Ultra.

Petites réparations

Réparer avec le Caparol-Akkordspachtel, selon les prescriptions, après la préparation adéquate et appliquer une couche de fond si nécessaire.

Méthode d'application

Application à la brosse, au rouleau ou par projection.

	<p>Projection Airless angle de projection 50° - 60° nozzle 0,019-0,021" pression 160-180 bar Nettoyer les outils immédiatement après l'usage à l'eau.</p>
Système de couches	Appliquer une couche intermédiaire et de finition avec CapaTex Decor, éventuellement dilué avec 5% d'eau au maximum.
Consommation	Env. 125 ml/m ² par couche sur un support lisse. Utiliser plus de produit sur un support rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support durant l'application et le séchage.
Séchage/Temps de séchage	A 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air sec hors poussière et recouvrable après env. 4 - 6 heures. Complètement sec et résistant après env. 3 jours. Des températures plus basses et un taux d'humidité de l'air plus élevé après le temps de séchage.
Remarque	Pour éviter des reprises, travailler humide sur humide sans pauses.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Les phrases R et S selon la directive européenne</p> <p>Les phrases R ne s'appliquent pas.</p> <p>S 2 Garder hors de la portée des enfants. S 23 Dans le cas d'une application par projection, ne pas inhaler les vapeurs. S 26 Dans le cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.</p> <p>S 57 Prenez des mesures adéquates pour éviter une répartition dans l'environnement.</p>
Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Transport</p> <p>Transport par route ne s'applique pas</p> <p>Etiquetage Phrases R ne s'appliquent pas Phrases S 2-23-26-57</p>
Elimination des déchets	Laisser sécher les résidus dans l'emballage et déposer par les canaux appropriés.
Valeur limite UE de COV	La valeur limite de ce produit (cat. A/a) s'élève à 30 g/l (2010) au maximum. Ce produit contient 1 g/l COV au maximum.
Code produit peintures et laques	M-DF02
	<p>FT NL: février 2011 VIB NL: 10 août 2006</p>

Information technique - Edition: 10-2012

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
 A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.