



CapaTex Soft

Peinture au latex, mate satinée, facile à nettoyer, sans solvants et sans plastifiants.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Pour une finition mate satinée, facile à nettoyer, sur les plafonds et les murs. Très intéressant comme finition sur le treillis de fibres de verre Capaver, le papier ingrain et d'autres supports structurés.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ sans solvants et plastifiants ■ diluable à l'eau et de faible odeur ■ très blanc ■ très facile à nettoyer, résistant aux nettoyeurs usuels ■ application facile
Matériau de base	Dispersion synthétique
Conditionnement	■ 1.25L, 2.5L, 5L, 10L
Teintes	Blanc et Couleur.
Degré de brillance	Mat satiné 85° - 6.5 GU (conformément à DIN EN 13 300)
Stockage	Au frais et à l'abri du gel.
Données techniques	<p>Conformément à DIN EN 13 300: En cas de matériaux teintés les données techniques peuvent dévier.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abrasion humide: classe 2, (selon EN DIN 13300) ■ Rapport de contraste: classe 2, à une consommation de 7 m²/l ■ Granulométrie maximale: fin (< 100 µm) ■ Densité: env. 1,5 g/cm³



Remarque

Lors de l'utilisation sur des tapisseries en vinyle, des plastifiants (effet collant sur la surface) peuvent se libérer. Faire d'abord un essai sur le support à traiter.

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

Intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 2	extérieur 3
+	+	+	-	-
(-) non approprié / (○) partiellement approprié / (+) approprié				

Application

Supports appropriés

Le support doit être sain, propre et sec. Respecter les directives du VOB, partie C, DIN 18363, § 3 et le DTU 59.1. En règle générale les travaux de rénovation à l'intérieur peuvent être effectué sans appliquer de sous-couche spéciale. Pour des travaux neufs une sous-couche de la gamme Caparol doit être appliquée selon les prescriptions techniques correspondantes.

Préparation du support

Enduits minéraux

Traiter les enduits normalement absorbants, fixes sans préparation. Appliquer une couche de fond sur les enduits poreux rugueux, pulvérulents, absorbants avec CapaTex Fix.

Enduits de plâtre et de projection

Imprégner avec CapaPrim Decor. Poncer les enduits de plâtre avec laitances, dépeussier et appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Panneaux de plâtre

Appliquer, sur des panneaux absorbants, une couche de fond CapaTex Fix ou Caparol-Tiefgrund TB. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor sur les panneaux lisses et étanches pour améliorer l'adhérence.

Plaques de plâtre enrobées de carton

Poncer les aspérités. Dépeussier la surface. Renforcer les réparations de plâtre friables avec CapaTex Fix. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Appliquer, sur les plaques contenant des substances décolorantes, hydrosolubles, une couche de fond avec Aqua-inn N° 1.

Béton

Enlever d'éventuels restes d'huile de décoffrage. Appliquer une couche de fond avec Capagrund Universal.

Béton cellulaire

Imprégner avec Capaplex, dilué à l'eau dans la proportion 1:3.

Brique silico-calcaire ou brique en terre cuite

Imprégner avec CapaTex Fix ou CapaGrund Universal.

Couches bien adhérentes

Traiter les couches mates, faiblement absorbantes sans préparation. Dépolir les surfaces brillantes et les peintures laques. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer.

Couches mal adhérentes

Eliminer les peintures dispersion, les peintures laques et les enduits à base de résine synthétique mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses, appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer. Sur supports poreux rugueux, absorbants ou pulvérulents, appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépeussier les surfaces. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

Détrempes

Eliminer complètement par lavage. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Papier ingrain, papier-peint à relief ou décoratif, sans peinture

Peindre sans préparation.

Papier-peint mal adhérent

Enlever complètement. Eliminer les résidus de colle et de maculature par lavage. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Supports atteints de moisissures

Enlever les moisissures mécaniquement par brossage à l'eau, ponçage ou décapage. Traiter des surfaces avec un produit algicide, bactéricide et fongicide selon les propriétés de par le Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement – Inspection Générale de la Pharmacie. Veuillez suivre les instructions du fabricant en question. Voir la fiche technique pour un complètement d'information. Laisser bien sécher les surfaces. Appliquer une couche de fond selon la nature du support.

Surfaces présentant des dépôts de nicotine, d'humidité, de suie ou de graisse

Nettoyer le support à l'eau avec un nettoyant ménager. Imprimer avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces couvertes de salissures avec IsoDeck ou IsoDeck Ultra.

Petites réfections

Réparer avec Caparol-Akkordspachtel suivant les prescriptions d'emploi et, si nécessaire, imprégner de nouveau.

Mastic acrylique

Laisser sécher le mastic non traité ou frais durant env. 7 jours. Imprimer avec CapaPrim Decor.

Méthode d'application

Appliquer CapaTex Soft à la brosse, au rouleau ou à l'airless.

A l'airless

Angle: 50°

Gicleur: 0,017-0,021"

Pression: 150-180 bar

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.

Système de couches	Appliquer une couche à saturation avec CapaTex Soft, dilué à l'eau (5% au maximum). Sur un support avec des contrastes de teinte il faut appliquer une couche de fond avec CapaTex Soft, dilué à l'eau (max. 10%). Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor sur des supports irrégulièrement absorbants.
Consommation	Environ 140 ml/m ² par couche sur un support lisse, régulièrement absorbant. Sur des supports rugueux, la consommation peut être plus élevée. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	5 °C au minimum pour le support et la température ambiante durant l'application et le séchage.
Séchage/Temps de séchage	A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec en surface et recouvrable après 4 – 6 heures. Durci et adhérent après environ 3 jours. Des températures plus basses et des taux d'humidité plus élevés modifient ces données, le temps de séchage sera plus long.
Remarque	Travailler mouillé-dans-mouillé, sans pauses, pour éviter des reprises. En cas de projection à l'airless bien mélanger le produit. L'utilisation du produit Caparol-Tiefgrund TB à l'intérieur pourrait entraîner un odeur typique. Assurer une bonne aération. Utiliser le produit sans aromates Amphisilan - Putzfestiger, de faible odeur, dans des pièces sensibles. Combiné avec des sels à cuivre, CapaTex Soft peut démontrer une décoloration brunâtre.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Conforme directive EU

Uniquement pour un usage professionnel.

Garder hors de portée des enfants. Bien aérer durant l'application et le séchage. Dans le cas d'une projection, ne pas inhaler les vapeurs /aérosols. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Utiliser uniquement dans des pièces bien ventilées. Ne pas verser dans l'égout. Ne pas manger, fumer, boire durant l'application du produit. Voir fiche de sécurité.

En cas d'ingestion accidentèle consulter le Poisoncentre 070/245 245.

Elimination des déchets

Déposer conformément aux directives locales.

Valeur limite UE de COV

La valeur limite de ce produit (cat. A/a) est de 30 g/l (2010) au maximum. Ce produit contient < 1 g/l COV.

Code produit peintures et laques

M-DF01

Déclaration du contenu

Oxyde de titane, matières de charge, additifs.

Contient: 1,2-benzisothiazole-3(2H)-on, 2-Méthyl-2H-iso thia -zol-3-on. Peut causer des réactions allergiques.

Centre Service Clients

DAW Belgium
Koeltorenlaan 2
3550 Heusden-Zolder
Belgium

Tel: +32 11 60 56 30
Fax: +32 11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be

Information technique - Edition: 06-2015

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.