



CapaTrend Soft

Peinture mate velours, sans solvant et sans composant plastifiant.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Peinture mate velours, classe 2 d'abrasion humide selon EN 13300. Sans substance fogging (responsable des taches dans les coins au niveau des plafonds), sans solvant et sans composant plastifiant et pauvre en substances nocives. Résistant aux désinfectants, selon TÜV.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ sans solvants et plastifiants ■ diluable à l'eau et de faible odeur ■ très blanc ■ accentue la structure du support ■ très facile à nettoyer, résistant aux nettoyants usuels ■ application facile
Matériau de base	Dispersion acrylique
Conditionnement	■ 12,5 litres
Teintes	Blanc. Peut être teinté avec le système ColorExpress-systeem dans les teintes de Caparol 3D-Plus et d'autres collections. Si vous teintez le produit vous-mêmes, vous devez mélanger la quantité totale nécessaire en une fois afin d'éviter des différences de couleur. Si vous achetez 100 litres ou plus dans la même couleur en une commande, le produit peut aussi être teinté à l'usine. Les teintes brillantes, intensives, comme p.e. le jaune, le rouge et l'orange ont un pouvoir couvrant limité. Pour ces teintes il vaut mieux d'appliquer une couche de fond couvrant basé sur le système de teintes de fond Caparol.
Degré de brillance	Mat veloursMat (6.5 GU - 85°)
Stockage	Au frais et à l'abri du gel.
Données techniques	Conform DIN EN 13 300: En cas de matériau teinté les données techniques peuvent dévier.



- Abrasion humide: classe 2, (selon norme EN DIN 13300)
- Rapport de contraste: classe 2, à une consommation de 7 m²/l ou 140 ml/m²
- Granulométrie maximale: fin (< 100 µm)
- Densité: env. 1,5 g/cm³

Remarque

Conseils d'application: Lors de l'utilisation sur des tapisseries en vinyl une migration des composants plastifiants (effet collant sur la surface) peut se produire. Vérifier préalablement le support sur une interaction correspondante.

Application

Supports appropriés

Les supports doivent être propres, secs et exempts de salissures et de substances qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence. En règle générale les travaux de rénovation à l'intérieur peuvent être effectué sans appliquer de sous-couche spéciale. Pour des travaux neufs une sous-couche de la gamme Caparol doit être appliquée selon les prescriptions techniques correspondantes.

Enduits minéraux

Traiter les enduits normalement absorbants, fixes sans préparation. Appliquer une couche de fond sur les enduits poreux rugueux, pulvérulents, absorbants avec CapaTex Fix.

Enduits de plâtre et de projection

Imprégner avec CapaPrim Decor. Poncer les enduits de plâtre avec laitances, dépeussier et appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix.

Panneaux de plâtre

Appliquer, sur des panneaux absorbants, une couche de fond CapaTex Fix. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor sur les panneaux lisses et étanches pour améliorer l'adhérence.

Plaques de plâtre enrobées de carton

Poncer les aspérités. Renforcer les réparations de plâtre friables avec CapaTex Fix. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Appliquer, sur les plaques contenant des substances décolorantes, hydrosolubles, une couche de fond avec Aqua Inn.

Béton

Enlever d'éventuelles substances qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence, ainsi que toute substance friable ou farinante.

Béton cellulaire

Imprégner avec CapaTex Fix, dilué à l'eau dans la proportion 1:3.

Brique silico-calcaire ou brique en terre cuite

Peindre sans préparation.

Couches bien adhérentes

Traiter les couches mates, faiblement absorbantes sans préparation. Dépouler les surfaces brillantes et les peintures laques. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer.

Couches mal adhérentes

Eliminer les peintures dispersion, les peintures laques et les enduits à base de résine synthétique mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses, appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Sur supports poreux rugueux, absorbants ou pulvérulents, appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépoussier les surfaces. Imprégner avec CapaTex Fix.

Détrempes

Eliminer complètement par lavage. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix.

Papier ingrain, papier-peint à relief ou décoratif, sans peinture

Peindre sans préparation.

Papier-peint mal adhérent

Enlever complètement. Eliminer les résidus de colle et de maculature par lavage. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix.

Supports atteints de moisissures

Enlever les moisissures mécaniquement par brossage à l'eau, ponçage ou décapage. Traiter des surfaces avec un produit algicide, bactéricide et fongicide selon les propriétés de par le Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement – Inspection Générale de la Pharmacie. Veuillez suivre les instructions du fabricant en question. Voir la fiche technique pour un complètement d'information. Laisser bien sécher les surfaces. Appliquer une couche de fond selon la nature du support.

Surfaces présentant des dépôts de nicotine, d'humidité, de suie ou de graisse

Nettoyer le support à l'eau avec un nettoyant ménager. Imprégner avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces couvertes de salissures avec IsoDeck Ultra.

Petites réfections

Réparer avec Caparol-Akkordspachtel suivant les prescriptions d'emploi et, si nécessaire, imprégner de nouveau.

Méthode d'application	<p>Appliquer CapaTrend Soft à la brosse, au rouleau ou à l'airless.</p> <p>A l'airless Angle: 50° Gicleur: 0,019-0,021" Pression: 150-180 bar</p> <p>Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.</p>
Système de couches	<p>Appliquer une couche à saturation avec CapaTrend Soft, dilué à l'eau 5% au maximum. Sur un support avec des contrastes de teintes il faut appliquer une couche de fond avec CapaTrend Soft, dilué à l'eau max. 10%. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor sur des supports d'absorbance inégale.</p>
Consommation	<p>Environ 8 m²/L par couche sur un support lisse. Sur des supports rugueux, la consommation peut être plus élevée. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Conditions d'emploi	<p>Minimal 5 °C pour le support et la température ambiante.</p>
Séchage/Temps de séchage	<p>A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec en surface et recouvrable après 4 – 6 heures. Durci et chargeable après environ 3 jours. Des températures plus basses et des taux d'humidité plus élevés modifient ces données, le temps de séchage sera plus long.</p>
Remarque	<p>Travailler mouillé-dans-mouillé, sans pauses, pour éviter des reprises. En cas de projection à l'airless bien mélanger le produit. L'utilisation du produit Amphisilan -Tiefgrund TB pourrait entraîner un odeur typique. Assurer une bonne aération. Utiliser le produit sans aromates Amphisilan - Putzfestiger, de faible odeur, dans des pièces critiques. Combiné avec des sels à cuivre, CapaTrend Soft peut mener à une coloration brunâtre.</p>

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Uniquement pour l'application professionnelle</p> <p>Peut provoquer une allergie cutanée.</p> <p>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux.</p> <p>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: La-ver abondamment à l'eau et au savon.</p>
Elimination des déchets	<p>Laisser durcir les résidus dans l'emballage et présenter au parc à conteneur.</p>
Valeur limite UE de COV	<p>La valeur limite de ce produit (cat. A/a) est max. 30 g/l (2010). Ce produit contient < 1 g/l COV.</p>
Code produit peintures et laques	<p>M-DF01</p>
Déclaration du contenu	<p>Oxyde de titane, charges, adjuvants</p>
Centre Service Clients	<p>DAW Belgium S.R.L Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>

Information technique - Edition: 02-2022

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
 A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.