



Den Braven

Fiche Technique



Zwaluw® Acryl Exterior+

Mastic acrylique de haute qualité pour intérieur et extérieur



Description du produits

Zwaluw Acryl Exterior+ est un mastic acrylique de haute performance qui après l'application devient rapidement résistant à la pluie. Après application le mastic se transforme en joint plasto-élastique par évaporation de l'eau.

Avantages

- Devient après l'application rapidement résistant à la pluie.
- Approprié pour application extérieure.
- Résistance à la rupture et taux de mouvement élevé.
- Recouvrable avec des peintures à dispersion en phase aqueuse et synthétiques.
- Adhésion parfaite sans primaire sur la plupart des supports, même humides.
- Non corrosif pour les métaux.
- Excellentes caractéristiques d'application

Applications

Zwaluw Acryl Exterior+ a été conçu spécialement pour le calfeutrement des joints de raccordement entre les châssis de fenêtres en bois et en métal et le béton ou la maçonnerie pour application intérieur et extérieur. Joints de raccordement entre rebords de fenêtre, escaliers, plafonds, murs, éléments métalliques, plinthes, ferraille, carreaux en béton cellulaire, plaques en plâtre, pierre silico-calcaire. Vue que ce mastic de calfeutrement est après l'application rapidement résistant à la pluie il y a moins de limitations dues aux conditions météorologiques.

Indications d'utilisation

Le joint optimal doit être assez large afin de pouvoir absorber et supporter les mouvements des éléments de construction adjacents. La profondeur et la largeur du joint doivent toujours avoir une bonne relation. En règle générale la relation profondeur du joint : largeur du joint jusqu'à une largeur de 10 mm doit être de 1:1, avec un minimum de 5 mm en profondeur et largeur. Pour les joints dépassant une largeur de 10mm la profondeur du joint doit correspondre à la largeur du joint divisée par 3 plus 6 mm. Voir l'aperçu complet sur notre site www.denbraven.com.

Spécifications techniques

Module à 100%	N/mm2	0,10 MPa
Taux d'application	@ Ø3 mm/4 bar	500 g/min
Température d'application		+5°C till +40°C
Base		Acrylic dispersion
Densité		1,57 g/ml
Allongement à la rupture		500%
Fluage	ISO 7390	< 2mm
Résistance gel lors du transport		till -15°C
Capacité de mouvement		12,5%
Dureté shore-A	DIN 53505	10 Shore A
Formation de peau	@23°C/50% RH	10 min
Résistance à la température		-20°C till +75°C
Tensile Strength (DIN 53504)	N/mm2	0,10 MPa

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Although the product is early rain resistant, it will not withstand heavy driving rain and hail during its skin formation

Préparations des surfaces

Température d'application: + 5°C à + 40°C (valable pour l'environnement et le support). Sur les supports suffisamment solides, propres, secs, exempts de graisse et de matériel friable. Nettoyer les supports de tout matériel friable, les supports poreux ne doivent pas



Den Braven

Den Braven Belgium N.V.
Tobie Swaluwsstraat, 48, B-1600, Sint-Pieters-Leeuw
T +31(0)2 358 35 56 | E zwaluw@denbraven.be

2016-12-19 19:53:55 UTC



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw® Acryl Exterior+

Mastic acrylique de haute qualité pour intérieur et extérieur

être complètement secs. Les supports très poreux tels que plâtre, béton cellulaire, brique silico-calcaire etc. doivent être prétraités avec un mélange d'une partie Zwaluw Acryl Exterior+ et 2 parties d'eau. Un test d'adhésion préalable est conseillé avant l'application. Lisser avec de l'eau.

Mise en peinture

Zwaluw Acryl Exterior+ peut être peint au mieux après durcissement complet. Lors de la réticulation le mastic se rétrécit ce qui pourrait éventuellement provoquer des craquelures dans la peinture. Excellente mise en peinture avec des peintures à base de dispersion en phase aqueuse et synthétiques. La mise en peinture avec des peintures en dispersion à teneur élevée en charges peut entraîner des craquelures dans la peinture. Il est recommandé de faire un test de compatibilité avec la peinture avant l'application.

Nettoyage

Nettoyer les outils tout de suite après application. Nettoyer les mains avec Zwaluw Wipes et/ou de l'eau et du savon.

Couleur (s)

- Blanc
- Brun
- Gris

Conditionnement

- Cartouches 310 ml
- Saucisses 600 ml

Stockage et conservation

18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre 5 et 25 °C.

Certifications

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
--	-----------------------------

	Emicode EC1 Plus
--	------------------

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Den Braven Belgium N.V.
Tobie Swaluwsstraat, 48, B-1600, Sint-Pieters-Leeuw
T +31(0)2 358 35 56 | E zwaluw@denbraven.be

2016-12-19 19:53:55 UTC