



PremiumClean

Peinture d'intérieure très facile à nettoyer pour surfaces soumises à des sollicitations intenses



Description de produit

Domaine d'utilisation	<p>PremiumClean convient idéalement pour les murs et plafonds qui doivent être nettoyés fréquemment. Nonobstant sa surface mate, la couche de peinture se nettoie à la perfection.</p> <p>PremiumClean résiste aux désinfectants solubles dans l'eau et convient donc très bien pour les centres de soins, les espaces publics et l'horeca.</p>
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diluable à l'eau, respectueuse de l'environnement, faible odeur ■ Insensible à la saleté ■ Très facile à nettoyer ■ Simple à mettre en œuvre ■ Perméable à la vapeur d'eau valeur $\mu d < 0,1 m$ ■ Résiste aux désinfectants diluables à l'eau et aux détergents ménagers
Matériau de base	Dispersion de résine synthétique
Teintes	<p>Blanc</p> <p>PremiumClean peut être teintée avec maximum 10 % de couleurs de mélange CaparolColor ou AmphjColor.</p> <p>La quantité requise doit être mélangée en une seule fois. En cas d'achat à partir de 100 litres en une seule couleur, une fourniture départ usine est possible. À teinter selon le système ColorExpress avec une couleur d'une réflexion lumineuse minimale de 40 et plus. Les teintes plus foncées et intensives peuvent être fait avec PremiumColor. Tester la couleur avant l'emploi. Sur une seule paroi ou des parois attenantes, toujours appliquer un matériau avec le même numéro de charge.</p>
Degré de brillance	<p>Très mat (DIN EN 13 300)</p> <p>Suivant l'angle de vue, la surface peut prendre un aspect satiné.</p>
Stockage	Au frais mais à l'abri du gel
Données techniques	<p>Selon DIN EN 13 300 :</p> <p>Teneur en substance solide 61% en poids</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abrasion humide: Classe 1 (hautement lavable) selon DIN 53778 ■ Rapport de contraste: Pouvoir couvrant : Classe 2 à 7 m²/l ou 140 ml/m² ■ Granulométrie maximale: Fine (< 100 µm) ■ Densité: Env. 1,34 g/cm³



Remarque

Conseils pour le nettoyage :

La couche de peinture peut être nettoyée avec pratiquement tous les détergents ménagers diluables à l'eau qui ne sont pas colorés. Utilisez un chiffon en microfibre doux et propre.

Tester au préalable l'efficacité et la compatibilité du produit de nettoyage sur un endroit invisible.

Respecter le rapport de mélange indiqué. Ne pas utiliser d'abrasif. D'après la couleur et l'intensivité du nettoyage, il peut se produire un léger poudroiement.

La couche de peinture doit sécher au minimum pendant 15 jours avant de pouvoir subir un nettoyage intensif.

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606
'Définition des applications
possibles'

extérieur 1	extérieur 2	intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3
+	+	+	-	-
(-) non approprié / (○) partiellement approprié / (+) approprié				

Application

Supports appropriés

Pratiquement tous les supports courants à l'intérieur. Le support doit être propre, sec, portant et exempt de substances qui diminuent l'adhésion.

Couches de plâtre des groupes mortiers PII et PIII/résistance à la tension conforme DIN EN 998-1 avec min. 2 N/mm² :

Peindre les couches de plâtre portantes normalement aspirantes sans prétraitement. Enduire au préalable les couches de plâtre poreuses, sablonneuses ou aspirantes avec OptiGrund ELF ou CapaSol LF.

Plâtre de gypse du groupe mortier PIV/résistance à la tension conforme DIN EN 13279 avec min; 2 N/mm²:

Enduire au préalable avec CapaSil Primer. Poncer la croûte et les barbes éventuellement présentes sur le plâtre de gypse. Dépoussiérer la surface et l'enduire au préalable avec Caparol-Tiefgrund TB.

Panneaux de gypse :

Imprégner les panneaux aspirants avec Opti-Grund ELF ou Caparol-Tiefgrund TB. Poser une couche de fond avec CapaSil Primer sur les panneaux lisses fortement compactés.

Panneaux de carton-plâtre :

Meuler les barbes éventuellement présentes. Dépoussiérer la surface. Enduire au préalable les réparations en gypse mou avec Caparol-Tiefgrund TB. Enduire au préalable avec CapaSil Primer ou CapaSol LF. Imprégner les panneaux avec des composants solubles dans l'eau qui se décolorent IsoGrund Ultra.

Béton :

Éliminer les résidus éventuels de produit de décoffrage.

Béton cellulaire :

Enduire au préalable avec Capaplex dilué à l'eau en proportion de 1:3.

Brique silico-calcaire ou brique :

Peindre sans prétraitement.

Couches de peinture bien adhérentes :

Peindre les surfaces mates moyennement aspirantes sans enduit préliminaire. Mater les surfaces brillantes et couches de laque, nettoyer et appliquer CapaSil Primer.

Couches de peinture mal adhérentes :

Enlever complètement les couches mal adhérentes de laque, de peinture de dispersion, de crépi décoratif à résine synthétique. Poser une couche de fond avec CapaSil Primer sur les surfaces lisses faiblement aspirantes.

Appliquer une couche de fond avec OptiGrund ELF or CapaSol LF sur les surfaces aspirantes, sablonneuses ou poreuses. Enlever par voie mécanique les couches de peinture minérale mal adhérentes et dépoussiérer la surface. Enduire au préalable avec Caparol-Tiefgrund TB.

Détrempe :

Éliminer complètement la détrempe par lavage. Enduire au préalable avec Caparol-Tiefgrund TB.

Papier non peint à Rauhfaser, structuré ou autre en papier ou tissé de fibre de verre :

Peindre sans prétraitement

Papier peint mal adhérent :

Enlever complètement le papier peint. Éliminer la colle et les résidus du papier de fond par lavage. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

Surfaces comportant des moisissures :

Nettoyer avec une préparation fongicide. Laisser sécher la surface et peindre avec une peinture murale de Caparol qui est insensible à la prolifération de moisissures

Surfaces avec nicotine, eau, suie ou graisse :

Nettoyer la surface à l'eau additionnée d'un détergent courant. Enduire au préalable avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces fortement encrassées avec IsoDeck ou IsoDeck Ultra.

	<p>Bois et surfaces du type bois : Peindre le support avec des produits Capalac Aqua ou Capacryl Aqua diluables à l'eau. Consulter les fiches techniques correspondantes.</p> <p>Petits dommages : Après le prétraitement requis, réparer les petits dommages avec un mastic Caparol Akkord, conformément aux prescriptions de mise en œuvre. Si nécessaire, appliquer encore un enduit primaire.</p>
Méthode d'application	Appliquer à la brosse, au rouleau ou avec un pistolet/airless.
	<p>Pistolet airless Angle de pulvérisation : 40° - 50° Embout : 0,017-0,019" Pression : 140-160 bars Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.</p>
Système de couches	Appliquer une couche pleine et égale de PremiumClean, non diluée ou diluée avec maximum 5 % d'eau. Sur une surface fortement contrastée ou fortement ou irrégulièrement aspirante, appliquer d'abord une couche de fond avec CapaSil Primer.
Consommation	Env. 140 ml/m ² par couche sur un support lisse. Proportionnellement davantage sur un support rugueux. Effectuer un essai sur l'objet pour déterminer la consommation exacte.
Conditions d'emploi	Minimum 5 °C pour la température ambiante et le support.
Séchage/Temps de séchage	À 20 °C et 65 % d'HR, sec au toucher et recouvrable après env. 4 à 6 h. Totalement sec, à charger et à nettoyer après env. 15 jours. Les températures plus basses et une hygrométrie plus élevée allongent le temps de séchage.
Remarque	Pour éviter les raccords sur les grandes surfaces, utiliser un personnel suffisant et travailler mouillé sur mouillé sans interruption. Pour l'utilisation de pistolets airless, bien mélanger et tamiser la peinture. En cas d'application de Caparol-Tiefgrund à l'intérieur, il peut se dégager des solvants. Veillez à une bonne ventilation. Dans les pièces sensibles, utiliser un AmphiSilan Putzfestiger à faible odeur.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Phrases R et S conformément à la directive EU :</p> <p>Phrases R : sans objet.</p> <p>S 2 Conserver hors de portée des enfants. S 20/21 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application. S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.</p> <p>S 51 Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. S 57 Prendre les mesures appropriées pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p> <p>Législation de transport : S. o.</p> <p>Étiquetage : Phrases R : s. o. Phrases S : 2-20/21-26-51-57</p>
Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>TI NL: Février 2011 VIB NL: 25 Février 2010</p>
Elimination des déchets	Laisser sécher les résidus de peinture et éliminer avec le conditionnement via les canaux appropriés.
Valeur limite UE de COV	La valeur limite EU de SOV pour ce type de produit (cat. A/a) est de maximum 30 g/l (2010). La teneur en SOV de ce produit est < 1 g/l.
Code produit peintures et laques	M-DF01
Déclaration du contenu	Contient : résine polyacrylate, dioxyde de titane, silicate, cire, eau, additifs et conservateurs
Centre Service Clients	Il n'est pas possible de décrire dans la présente Information technique tous les supports et/ou couches de peinture qu'on rencontre dans la pratique. Si vous devez peindre un support qui n'est pas énuméré dans cette information, nous vous conseillons de prendre contact avec l'un de nos account managers. Sur demande, ils vous fourniront un avis spécifique à votre projet.
	<p>DAW Belgium Tél : 011/60 56 30 E-mail : info@caparol.be Site web : www.caparol.be</p>

Information technique - Edition: 02-2014

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.